


ARDEX AMERICAS | Produits de ragréage non structurel

	Extérieur	Applicable à la truelle	Peut être coulé	Béton	Bois	Maçonnerie	Terrazzo	Carreaux de céramique	Pierre de carrière	Résidus d'adhésif	Réal bord fin en biseau	Épaisseur minimale	Épaisseur maximale	Praticable	Délai avant la pose du revêtement de sol	Couverture par sac	CHOISISSEZ...
ARDEX FEATHER FINISH^{MD}		●		●	●	●	●	●	●	●	●	Bord fin en biseau	12,7 mm (1/2 po)	15 minutes	15 à 20 minutes	27,8 m ² (300 pi ²) en couche mince	performance inégalee
ARDEX SD-P^{MD} RAPID		●		●			●	●	●			Bord fin en biseau	2,5 à 7,6 cm (1 à 3 po) avec agrégat	15 minutes	60 minutes	4,6 m ² à 3 mm (50 pi ² à 1/8 po)	rampe et aplanir avec prise rapide
ARDEX SD-P^{MD}		●		●			●	●	●			Bord fin en biseau	2,5 à 7,6 cm (1 à 3 po) avec agrégat	15 minutes	90 minutes	4,6 m ² à 3 mm (50 pi ² à 1/8 po)	rampe et aplanir avec délai de collage plus long
ARDEX FORTI FINISH^{MC}		●		●						●		Bord fin en biseau	12,7 mm (1/2 po)	15 à 30 minutes	15 à 30 minutes	3,7 m ² à 1,5 mm (40 pi ² à 1/16 po)	haute résistance
ARDEX SKM^{MC} Skim Finish		●		●	●			●	●	●	●	Bord fin en biseau	12,7 mm (1/2 po)	30 minutes	1 à 2 heures	14-18,5m ² (150-200pi ²) en couche mince	couche d'enduit
ARDEX GPS^{MC}		●		●	●		●	●	●	●		Bord fin en biseau	12,7 mm (1/2 po)	30 minutes	1 à 2 heures	6 m ² à 3 mm (65 pi ² à 1/8 po)	usage général
ARDEX MRP^{MC}		●		●								Bord fin en biseau	6 à 12,7 mm (1/4 à 1/2 po)	3 à 4 heures	(pose du système de contrôle de l'humidité) 16 heures	3,2 m ² à 3 mm (35 pi ² à 1/8 po)	résistant à l'humidité
ARDEX CP^{MC}	●	●		●								6 mm (1/4 po)	12,7 mm à 5 cm (1/2 à 2 po) avec agrégat	2 heures	s.o.	2,1 m ² à 6 mm (22,5 pi ² à 1/4 po)	réparation de béton polyvalent

Le tableau présente les recommandations de base des produits. Avant l'installation, toujours se référer à la fiche technique ou au site Web d'ARDEX pour obtenir les instructions d'installation du produit. On peut communiquer avec le département technique d'ARDEX au 888-512-7339.