

CHOISISSEZ  
**VOTRE**  
SOLUTION



## ARDEX AMERICAS | Sous-couches autonivelantes

Guide de sélection	Béton	Carreaux de céramique et terrazzo	Résidus d'adhésif non solubles à l'eau	VCT bien collé	Systèmes d'enduit époxyde	Métal	Bois	Gypse	Apprêt, préparation mécanique	Peut être pompé	Sur / Au-dessus/ En-dessous – niveau du sol	À base de ciment Portland	Ciment hybride	Peut-être aminci	Il suffit d'ajouter de l'eau	Deux composants	Applicable à la truelle	Épaisseur maximale à l'état pur	Épaisseur maximale avec un agrégat	Praticable (heures)	Délai avant la pose de carreaux et de pierres non sensibles à l'humidité (heures)	Délai d'installation de la plupart des revêtements de sol (heures)	Résistance à la compression (ASTM C109/mod – séchage à l'air seulement; après 28 jours)	Couverture par sac
<a href="#">ARDEX K 16<sup>MC</sup></a>	●	●	●		●				Oui	●	SAE	●		●	●			12,7 mm (1/2 po)		2 à 3	6	16	371 kg/cm <sup>2</sup> (5300 psi)	5,2 m <sup>2</sup> à 3 mm (56 pi <sup>2</sup> à 1/8 po)
<a href="#">ARDEX K 15<sup>MD</sup></a>	●	●	●		●	●	●		Oui	●	SAE	●		●	●			3,8 cm (1 1/2 po)	12,7 cm (5 po)	2 à 3	6	16	386 kg/cm <sup>2</sup> (5500 psi)	2,79 m <sup>2</sup> à 6 mm (30 pi <sup>2</sup> à 1/4 po)
<a href="#">ARDEX K 13<sup>MC</sup></a>	●	●	●		●				Oui	●	SAE	●		●	●			2,5 cm (1 po)		2 à 3	6	16	371 kg/cm <sup>2</sup> (5300 psi)	2,42 m <sup>2</sup> à 6 mm (26 pi <sup>2</sup> à 1/4 po)
<a href="#">ARDEX V 1200<sup>MC</sup></a>	●	●	●		●				Oui	●	SAE	●		●	●			3 cm (1 1/4 po)		2 à 3	6	24	316 kg/cm <sup>2</sup> (4500 psi)	2,3 m <sup>2</sup> à 6 mm (25 pi <sup>2</sup> à 1/4 po)
<a href="#">ARDEX K 10<sup>MC</sup></a>	●	●	●		●				Oui	●	SAE	●		●	●			12,7 mm (1/2 po)		2 à 3	6	24	329 kg/cm <sup>2</sup> (4700 psi)	4,65 m <sup>2</sup> à 3 mm (50 pi <sup>2</sup> à 1/8 po)
<a href="#">ARDEX K 60<sup>MC</sup></a> <a href="#">ARDITEX</a>	●	●	●		●	●	●		Non		SAE	●		●		●	●	12,7 mm (1/2 po)		2 à 3	6	24	246 kg/cm <sup>2</sup> (3500 psi)	3,9 m <sup>2</sup> à 3 mm (42 pi <sup>2</sup> à 1/8 po)
<a href="#">ARDEX GS-4<sup>MC</sup></a>							●	●	Oui	●	A		●	●	●			5 cm (2 po)	12,7 cm (5 po)	3	72	72	385 kg/cm <sup>2</sup> (5500 psi)	2 m <sup>2</sup> à 6 mm (22 pi <sup>2</sup> à 1/4 po)
<a href="#">ARDEX LU 100<sup>MC</sup></a>	●	●	●	●	●		●		Oui	●	A		●	●	●			5 cm (2 po)	12,7 cm (5 po)	3	72	72	350 kg/cm <sup>2</sup> (5000 psi)	2 m <sup>2</sup> à 6 mm (22 pi <sup>2</sup> à 1/4 po)
<a href="#">ARDEX K 22 F<sup>TM</sup></a>	●	●	●	●	●		●	●	Yes	●	A		●	●	●			3 cm (1 1/4 po)	5 cm (2 po)	2 à 3	72	72	420 kg/cm <sup>2</sup> (6000 psi)	4,5 m <sup>2</sup> at 3 mm (50 pi <sup>2</sup> at 1/8 po)

Le tableau présente les recommandations de base des produits. Avant l'installation, toujours se référer à la fiche technique ou au site Web d'ARDEX pour obtenir les instructions d'installation du produit. On peut communiquer avec le département technique d'ARDEX au 888-512-7339.

AF-170 F (04/17)  
www.ardexamericas.ca