

ELIJA
SU
SOLUCIÓN



ARDEX AMERICAS | Bases autonivelantes

Guía de selección	Sobre concreto	Sobre cerámicos y terrazo	Sobre residuos de adhesivo no solubles en agua	Sobre loseta vinilica (VCT) adherido	Sobre pisos epóxicos	Sobre metal	Sobre madera	Sobre piso de yeso	Primario, preparación mecánica	Bombear	Sobre o Bajo rasante, y al nivel de la tierra (S/B/T)	Base cemento portland	Hibrido cemento-yeso	Se puede disminuir	Mezclar sólo con agua	Bi-componente	Aplicar con llana	Grosor máximo sin agregado	Grosor máximo con agregado	Horas hasta pisar	Horas hasta instalar loseta no sensible a la humedad	Horas hasta instalar la mayoría de recubrimientos	Resistencia a la compresión (ASTM C109 Modificado) a 28 días	Rendimiento
ARDEX K 16™	●	●	●		●				Si	●	SBT	●		●	●			1/2" 12 mm		2 a 3	6	16	5300 psi (371 kg/cm ²)	56 ft ² en 1/8" (5.2 m ² en 3 mm)
ARDEX K 15®	●	●	●		●	●	●		Si	●	SBT	●		●	●			1 1/2" 3,8 cm	5" 13 cm	2 a 3	6	16	5500 psi (386 kg/cm ²)	30 ft ² en 1/4" (2.79 m ² en 6 mm)
ARDEX K 13™	●	●	●		●				Si	●	SBT	●		●	●			1" 2,5 cm		2 a 3	6	16	5300 psi (371 kg/cm ²)	26 ft ² en 1/4" (2.42 m ² en 6 mm)
ARDEX V 1200™	●	●	●		●				Si	●	SBT	●		●	●			1 1/4" 3 cm		2 a 3	6	24	4500 psi (316 kg/cm ²)	25 ft ² en 1/4" (2.3 m ² en 6 mm)
ARDEX K 10™	●	●	●		●				Si	●	SBT	●		●	●			1/2" 12 mm		2 a 3	6	24	4700 psi (329 kg/cm ²)	50 ft ² en 1/8" (4.65 m ² en 3 mm)
ARDEX K 60™ ARDITEX	●	●	●		●	●	●		No		SBT	●		●		●	●	1/2" 12 mm		2 a 3	6	24	3500 psi (246 kg/cm ²)	42 ft ² en 1/8" (3.9 m ² en 3 mm)
ARDEX GS-4™							●	●	Si	●	S		●	●	●			2" 5 cm	5" 13 cm	3	72	72	5500 psi (385 kg/cm ²)	22 ft ² en 1/4" (2 m ² en 6 mm)
ARDEX LU 100™	●	●	●	●	●		●		Si	●	S		●	●	●			2" 5 cm	5" 13 cm	3	72	72	5000 psi (350 kg/cm ²)	22 ft ² en 1/4" (2 m ² en 6 mm)
ARDEX K 22 F™	●	●	●	●	●		●	●	Yes	●	A		●	●	●			1 1/4" 3 cm	2" 5 cm	2 to 3	72	72	6000 psi (420 kg/cm ²)	50 ft ² at 1/8" (4.5 m ² at 3 mm)

Esta información representa las recomendaciones básicas de los productos. Refiérase siempre a las fichas técnicas o la página de Internet de ARDEX antes de instalar para pautas específicas. También puede comunicarse con el Departamento de servicio técnico de ARDEX al +1-888-512-7339 (724-203-5000).

AF - 170 A S 04/17
www.ardexamericas.com