



---

# ARDEX FLEX CAULK<sup>MC</sup>

## Calfeutrage de couleur en acrylique siliconé

---

Peut être utilisé avec les coulis ARDEX Sanded<sup>MC</sup> and ARDEX Unsanded<sup>MC</sup>

Disponibles en 20 couleurs pour correspondre aux coulis ARDEX

Résiste aux taches

Résiste aux moisissures

Conserve sa souplesse

Utiliser pour les installations extérieures légères et intérieures

---

ARDEX Americas  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001 USA  
888-512-7339  
[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)

# ARDEX FLEX CAULK<sup>MC</sup>

## Calfeutrage de couleur en acrylique siliconé

### Description

Calfeutrant de couleur acrylique siliconé de qualité utilisé pour calfeutrer et sceller les coins, les bords et les joints créés par un changement de plan ou un changement de matériaux dans des applications extérieures légères et intérieures. Utiliser ARDEX FLEX CAULK<sup>MC</sup> pour calfeutrer les dessus de comptoir et autour des éviers, des baignoires et des dossierets, ainsi que dans les douches. Utiliser sur des joints d'une largeur maximale de 6 mm (1/4 po).

### Préparation du support

La surface ou la zone à calfeutrer doit être sèche, propre et exempte de poussière, saletés, moisissures, huile et autres substances étrangères. La température de la surface doit être supérieure à 10 °C (50 °F). Retirer l'ancien calfeutrage et nettoyer la surface avec une solution légère d'eau de Javel et d'eau avant de poser le nouveau calfeutrage. Vérifier que la zone à calfeutrer est complètement sèche avant d'appliquer le calfeutrage.

### Application

Couper la tête du tube à l'épaisseur désirée. Appliquer le calfeutrage et l'outil dans les 10 minutes suivant la pose au moyen d'un doigt humide ou d'une éponge douce et humide. Nettoyer tout surplus avec un chiffon humide avant que le calfeutrage ne commence à former une peau.

Le calfeutrage sera complètement sec après 3 à 5 jours selon la température, la circulation d'air, l'humidité et l'épaisseur de l'application. Dans les endroits humides ou fermés, comme les douches enclouées, utiliser un ventilateur portable pour faire circuler l'air et accélérer le séchage du calfeutrage.

Nettoyer tous les outils avec du savon et de l'eau avant que le calfeutrage ne sèche.

### Remarques

Largeur de joint maximale de 6 mm (1/4 po)

Ne pas utiliser dans des zones submergées permanentes, comme les piscines et les fontaines.

Pas classé pour les joints de dilatation. Pour les joints de dilatation, utiliser l'ARDEX SX<sup>MC</sup>.

Pas classé pour la circulation ou l'abrasion

Pas pour le vitrail extérieur collé

Tester sur une petite zone lorsque vous travaillez avec des matériaux poreux pour vérifier que les résultats ne tachent pas.

### Données techniques selon les normes de qualité ARDEX

Toutes les données sont basées sur la performance du produit à une température de pose de 21 °C (70 °F).

<b>Couverture :</b>	env. 25 pieds linéaires à une épaisseur de joint de 0,6 x 0,6 cm (1/4 x 1/4 po). (La couverture peut varier selon la taille et la largeur du joint.)
<b>Temps d'emploi :</b>	10 minutes
<b>Séchage complet :</b>	3 à 5 jours à 21 °C (70 °F)
<b>Dureté Shore "A" (ASTM C661):</b>	25 lb/po
<b>Résistance à la traction :</b>	300 lb/po
<b>Élongation :</b>	500 %
<b>Température de service :</b>	40°F (-40°C) to 350°F (176°C)
<b>Mouvement des joints :</b>	+/- 50 %
<b>Temps de formation de peau :</b>	5-10 minutes
<b>Temps pour être au toucher :</b>	15-30 minutes
<b>COV :</b>	25 g/L SCAQMD 1168
<b>Conditionnement :</b>	299 ml (10,1 oz.)
<b>Entreposage :</b>	entreposer dans un endroit frais et sec. Protéger du gel. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
<b>Durée de conservation :</b>	18 mois (à l'état non ouvert)
<b>Garantie :</b>	consulter la garantie ARDEX/HENRY SystemOne <sup>MC</sup> .

Ce produit contient des colorants susceptibles de tacher certains matériaux poreux, comme les murs, le papier peint, etc. Masquer ou protéger ces surfaces pour éviter les taches. Effectuer un essai dans un endroit peu visible pour tester la susceptibilité aux taches du matériau.

Fabriqué aux États-Unis.

© 2024 ARDEX, L.P. Tous droits réservés. Contenu mis à jour le 2024/12/16. Publié 2024/12/16.

Remplace toutes les versions précédentes. Consulter le [www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com) pour obtenir la dernière version et les mises à jour techniques, qui pourraient remplacer les renseignements aux présentes.

Consulter [www.youtube.com/ARDEX101](http://www.youtube.com/ARDEX101) pour regarder les vidéos de produit d'ARDEX Americas. Pour obtenir des calculateurs de produit ARDEX faciles à utiliser et de l'information sur les produits facilement, télécharger l'application ARDEX dans iTunes Store ou Google Play.



ARDEX Americas  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001 USA  
888-512-7339  
[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)