



ARDEX FLEX CAULK™

Calfeutrante acrylique siliconé de couleur

Pour utilisation avec les coulis ARDEX Sanded™ et ARDEX Unsanded™

Disponible en 20 coloris assortis aux coulis ARDEX

Résistant aux taches

Résistant aux moisissures et au mildiou

Reste flexible

Pour les poses en intérieur et les poses légères en extérieur

ARDEX FLEX CAULK™

Calfeutrant acrylique siliconé de couleur

Applications convenables

- Calfeutrage et scellement des coins, des rebords et des joints créés par un changement de plan ou de matériaux
- Applications en intérieur et applications légères en extérieur
- Comptoirs, pourtours d'éviers, de baignoires et de dossier, ainsi que dans les douches
- Largeur maximale du joint : 6 mm (1/4 po)
- Ne convient pas aux applications commerciales

Conditions du chantier

Pendant la pose et le durcissement, la température du support et de l'air ambiant doit être d'au moins 10 °C / 50 °F. Si la pose se fait sur un plancher chauffant, éteindre le système 48 heures avant la pose, pendant celle-ci et au moins 48 heures après.

Étape 1 : Proper Prep™

La surface ou la zone à calfeutrer doit être sèche, propre et exempte de poussière, de saleté, de moisissure, d'huile et d'autres substances étrangères.

Retirer tout ancien calfeutrage et nettoyer la zone avec une solution d'eau de Javel diluée avant d'appliquer le nouveau calfeutrant. S'assurer que la zone est complètement sèche avant l'application.

Étape 2 : Application

Outils recommandés : Éponge lisse humide; chiffon humide; eau et savon; ventilateur d'ambiance (pour les zones humides ou fermées).

Application : Couper la tête du tube à l'épaisseur de cordon désirée. Appliquer le calfeutrant et le lisser dans les 10 minutes à l'aide d'un doigt mouillé ou d'une éponge lisse humide. L'excédent peut être essuyé avec un chiffon humide avant la formation d'une pellicule.

Durcissement : Le calfeutrant durcira complètement en 3 à 5 jours, selon la température, la circulation d'air, l'humidité et l'épaisseur appliquée. Dans les zones humides ou fermées (douches fermées, par ex.), utiliser un ventilateur d'ambiance pour faire circuler l'air et favoriser le durcissement.

Nettoyage : Nettoyer tous les outils à l'eau et au savon avant que le calfeutrant ne sèche.

Remarques

Conçu pour être utilisé par des entrepreneurs professionnels qui sont formés dans l'application de ce produit ou de produits semblables. Non vendu par ARDEX par l'entremise de centres de rénovation. Pour obtenir de l'information sur les formations de l'Académie ARDEX, consultez :

www.ardexamericas.com.

- Ne pas utiliser dans des zones immergées en permanence, comme les piscines et les fontaines.
- Non conçu pour les joints de dilatation. Pour les joints de dilatation, utiliser ARDEX SX™.
- Non conçu pour la circulation ou l'abrasion.
- Ne convient pas au vitrage structural.
- Faire un essai sur une petite surface lors de travaux sur des matériaux poreux afin de vérifier l'absence de taches.
- Ce produit contient des colorants qui peuvent tacher certains matériaux poreux, comme les murs, le papier peint, etc. Masquer ou protéger ces zones pour éviter les taches. Faire un essai dans un endroit peu visible pour vérifier si le produit tache.

Éliminer l'emballage et les résidus conformément aux règlements en vigueur. Ne pas jeter le produit dans les égouts. Ne pas réutiliser l'emballage.

Précautions

Lire attentivement et suivre toutes les précautions et mises en garde écrites sur l'étiquette du produit. Pour obtenir toute l'information sur la sécurité, consulter la fiche de données de sécurité (FDS) disponible à l'adresse :

www.ardexamericas.com.

Données techniques conformément aux normes de qualité du fabricant

Toutes les données sont basées sur la performance du produit à 21 °C (70 °F)	
Couverture	Env. 7,6 mètres linéaires (25 pieds linéaires) pour un joint de 6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po). (La couverture varie selon les dimensions et la largeur du joint)
Temps de travail	10 minutes
Durcissement complet	3 à 5 jours à 21 °C (70 °F)
Température d'emploi	De -40 °C (-40 °F) à 176 °C (350 °F)
Formation de la pellicule	5 à 10 minutes
Sec au toucher	15 à 30 minutes
COV	25 g/L SCAQMD 1168
Conditionnement	305 ml (10,3 oz liq.)
Entreposage	Entreposer dans un endroit frais et sec. Résiste à un maximum de 3 cycles de gel et de dégel. Ne pas laisser le contenant exposé au soleil.
Durée de conservation	36 mois si non ouvert.
Garantie	La garantie limitée standard d'ARDEX L.P. s'applique. Pour obtenir tous les détails des garanties : ardexamericas.com/fr/services/warranties .

Copyright 2026 ARDEX L.P. Tous droits réservés. Mise à jour 2026-10-07. Remplace toutes les versions précédentes. Dernière version disponible à l'adresse :

www.ardexamericas.com.

ARDEX FLEX CAULK™

Visit www.youtube.com/ARDEX101 to watch ARDEX product demonstration videos. For recommended installation tools, visit DTA USA at www.dtausagroup.com. For easy-to-use ARDEX Product Calculators and Product Information On the Go, download the ARDEX App.



ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 É.-U.
888-512-7339
www.ardexamericas.com