



ARDEX FLEX CAULK™

Sellador acrílico siliconizado de color

Para usar con las lechadas ARDEX Sanded™ y ARDEX Unsanded™

Disponible en 20 colores, que coinciden con las lechadas ARDEX

Resistente a las manchas

Resistente a la formación de moho y hongos

Se conserva siempre flexible

Para instalaciones interiores y exteriores ligeras

ARDEX FLEX CAULK™

Sellador acrílico siliconizado de color

Aplicaciones adecuadas

- Calafatear y sellar esquinas, bordes y juntas creados por cambios de plano o de materiales
- Aplicaciones interiores y exteriores ligeras
- Encimeras, y alrededor de lavamanos, bañeras y protecciones contra salpicaduras (backsplashes), así como en duchas
- Ancho máximo de la junta: 6 mm (1/4")
- No es para aplicaciones comerciales

Condiciones de la obra

Durante la instalación y el curado, las temperaturas del sustrato y del ambiente deben ser de un mínimo de 10°C / 50°F. Si se instala sobre calefacción radiante en el piso, apagar el sistema 48 horas antes, durante y como mínimo 48 horas después de la instalación.

Paso 1: Proper Prep™

La superficie o el área que recibirá el sellador debe estar seca, limpia y libre de polvo, suciedad, moho, aceite y otras sustancias extrañas.

Retirar todo el sellador viejo y limpiar el área con una solución suave de blanqueador y agua antes de aplicar sellador nuevo. Asegurarse de que el área esté completamente seca antes de sellar.

Paso 2: Aplicación

Herramientas recomendadas: esponja lisa húmeda, paño húmedo, agua y jabón, ventilador (para áreas húmedas o cerradas).

Aplicación: cortar la boquilla al grosor de cordón deseado. Aplicar el sellador y alisarlo en los 10 minutos siguientes con un dedo mojado o una esponja lisa húmeda. El exceso puede limpiarse con un paño húmedo antes de que el sellador forme película.

Curado: el sellador curará por completo en 3 a 5 días, según la temperatura, la circulación de aire, la humedad y el grosor de la aplicación. En áreas húmedas o cerradas, como duchas, usar un ventilador para hacer circular el aire y ayudar al curado.

Limpieza: limpiar todas las herramientas con agua y jabón antes de que el sellador se seque.

Notas

Diseñado para ser usado solamente por contratistas profesionales que estén capacitados en la aplicación de este producto y/o productos similares. ARDEX no lo vende a través de ferreterías para el hogar. Para obtener información sobre los entrenamientos de la Academia ARDEX, visitar: www.ardexamericas.com/es/.

- No usar en áreas sumergidas de forma permanente, como piscinas y fuentes.
- No está clasificado para juntas de expansión. Para juntas de expansión, usar ARDEX SX™.
- No está clasificado para tránsito ni abrasión.
- No usar para acristalamiento estructural.
- Probar en un área pequeña cuando se trabaje con materiales porosos para verificar que no se manchen.
- Este producto contiene colorantes que pueden manchar algunos materiales porosos, como paredes, papel tapiz, etc. Cubrir o proteger estas áreas para evitar manchas. Probar en un área poco visible para ver si se producirán manchas.

Desechar el embalaje y los residuos conforme a las normas aplicables. No arrojar el material en desagües. No volver a usar el embalaje.

Precauciones

Leer detenidamente y respetar todas las precauciones y advertencias que figuran en la etiqueta del producto. Para información de seguridad detallada, consultar la hoja de datos de seguridad (SDS) disponible en: www.ardexamericas.com/es/.

Datos técnicos de acuerdo con los estándares de calidad del fabricante

Todos los datos están basados en el desempeño del producto a 21°C (70°F)	
Rendimiento	Aprox. 7.6 m lineales (25 pies lineales) con juntas de 6 mm x 6 mm (1/4" x 1/4"). (El rendimiento variará según el tamaño y el ancho de la junta)
Tiempo de trabajo	10 minutos
Curado completo	3 a 5 días a 21°C (70°F)
Temperatura de servicio	De -40°C (-40°F) a 176°C (350°F)
Tiempo de formación de película	5 a 10 minutos
Tiempo hasta que no esté pegajoso	15 a 30 minutos
COV (VOC)	25 g/L SCAQMD 1168
Presentación	305 ml (10.3 onzas líquidas)
Almacenamiento	Conservar en un lugar fresco y seco. Estable hasta 3 ciclos de congelación y descongelación. No dejar los paquetes expuestos a los rayos del sol.
Vida útil	36 meses, sin abrir.
Garantía	Se aplica la Garantía limitada estándar de ARDEX L.P. Para obtener todos los detalles de la garantía: ardexamericas.com/es/servicios/garantias .

Copyright 2026 ARDEX L.P. Todos los derechos reservados.
 Contenido actualizado 2026-10-07. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores. La versión más reciente está disponible en: www.ardexamericas.com/es/.

Visit www.youtube.com/ARDEX101 to watch ARDEX product demonstration videos. For recommended installation tools, visit DTA USA at www.dtausagroup.com. For easy-to-use ARDEX Product Calculators and Product Information On the Go, download the ARDEX App.



ARDEX Americas
 400 Ardex Park Drive
 Aliquippa, PA 15001 EE. UU.
 888-512-7339
www.ardexamericas.com/es/