



ARDEX GCS^{MC}

Colorant et scellant pour coulis

Des joints de coulis comme neufs!

Colorant et scellant 100 % acrylique de haute performance

Rafrâchit, répare ou change la couleur des joints de coulis

Pénètre profondément dans le coulis pour fournir une couleur et une protection durables

Pour un usage intérieur ou extérieur

Idéal pour les douches et autres endroits humides par intermittence

Excellente résistance aux taches

Une fois sec, ses propriétés de scellement procurent une résistance aux taches et contribuent à la protection contre les moisissures

N'est plus collant après 30 minutes

Praticable avec modération après 2 - 4 heures

Offert en 36 couleurs ARDEX

ARDEX GCS^{MC}

Colorant et scellant pour coulis

Supports appropriés

- Joints de coulis cimentaire existants

Applications appropriées

- Usage intérieur et extérieur
- Douches et autres endroits humides par intermittence
- Non recommandé pour les applications submergées, comme les fontaines et les piscines

Conditions de chantier

Pour la pose, les températures de surface doivent être comprises entre 10 °C (50 °F) et 32 °C (90 °F).

Étape 1 : Préparation

Les surfaces de coulis doivent être sèches, solides, entièrement propres et exemptes de scellant, de poussière, de résidus de savon et de tout contaminant susceptible d'avoir un effet antiadhérent.

Il peut être nécessaire de sceller les carreaux poreux avant l'application du colorant pour coulis afin d'assurer que ce dernier ne soit pas absorbé par le carrelage.

Étape 2 : Application et temps de séchage

Outils recommandés

Brosse à dents ou applicateur de teinture

Application

Bien agiter avant l'usage. Appliquer le colorant uniformément sur la surface du coulis à l'aide d'une brosse à dents ou d'un applicateur de teinture, en le faisant pénétrer profondément avec un mouvement de va-et-vient. Pour obtenir les meilleurs résultats, appliquer deux couches en attendant 2 - 4 heures entre chaque couche.

En cas d'utilisation de plus d'une bouteille d'une même couleur pour une même application, mélanger le tout dans un grand récipient refermable avant l'utilisation afin d'assurer une couleur uniforme.

Étape 3 : Nettoyage initial

Attendre que la couche de base soit sèche au toucher (après environ 30 minutes), puis commencer le nettoyage initial en essuyant les surplus d'ARDEX GCS de la surface du carreau à l'aide d'eau savonneuse tiède et d'une éponge ARDEX ou d'un linge.

Étape 4 : Deuxième couche

Les joints peuvent recevoir une deuxième couche après 2 - 4 heures (21 °C / 70 °F). Laisser sécher la deuxième couche 30 minutes de plus avant d'essuyer les surplus d'ARDEX GCS de la surface du carreau en utilisant la méthode décrite précédemment.

Étape 5 : Circulation et séchage

L'installation peut recevoir une circulation piétonnière légère après 2 - 4 heures, une circulation piétonnière normale après 24 heures et une circulation commerciale intense après 72 heures. Laisser l'installation sécher jusqu'à 72 heures avant de soumettre la zone à une humidité élevée.

Remarques

Destiné à un usage par des entrepreneurs professionnels formés à l'application de ce produit et/ou de produits similaires.

Éliminer l'emballage et les résidus conformément à la réglementation en vigueur. Ne pas jeter le matériel dans les égouts. Ne pas réutiliser l'emballage.

Lorsqu'il est correctement appliqué, l'ARDEX GCS empêche la croissance de moisissures de surface. Un entretien et un nettoyage appropriés sont cependant requis, des microbes pouvant se développer sur d'autres substances de surface, comme les résidus de savon, la saleté et la crasse.

Données techniques

Données techniques selon les normes de qualité du fabricant	
Teneur en C.O.V.	129 g/l
Emballage	Bouteille de 237 mL (8 oz)
Entreposage	Entreposer entre 5 °C (40 °F) et 32 °C (90 °F). Ne pas congeler. Entreposer dans son récipient d'origine et bien refermer le bouchon.
Durée de conservation	2 ans dans un récipient non ouvert
Garantie	La garantie limitée standard d'ARDEX, L.P. s'applique. Le non-respect des instructions écrites annule la garantie. Pour tous les détails de la garantie, communiquer avec notre centre de service à la clientèle au 888-512-7339.

Précautions

Lire attentivement et respecter toutes les précautions et mises en garde figurant sur l'étiquette du produit. Pour toute information de sécurité complète, consulter la fiche de données de sécurité (FDS) disponible à l'adresse suivante :

www.ardexamericas.com/fr/.

Taux de couverture

Les données de couverture sont approximatives et fournies à des fins d'estimation seulement. Les taux varient selon le format du carreau, la largeur du joint, la méthode d'application et la porosité.

Taille du carreau	Largeur du joint de coulis		
	3 mm (1/8 po)	4,5 mm (3/16 po)	6 mm (1/4 po)
10 x 10 cm (4 x 4 po)	18,6 m ² (200 pi ²)	8,8 m ² (95 pi ²)	7,4 m ² (80 pi ²)
15 x 15 cm (6 x 6 po)	20,9 m ² (225 pi ²)	10,2 m ² (110 pi ²)	8,8 m ² (95 pi ²)
20 x 20 cm (8 x 8 po)	23,2 m ² (250 pi ²)	11,6 m ² (125 pi ²)	10,2 m ² (110 pi ²)
30 x 30 cm (12 x 12 po)	27,9 m ² (300 pi ²)	13,4 m ² (145 pi ²)	11,6 m ² (125 pi ²)
41 x 41 cm (16 x 16 po)	33,4 m ² (360 pi ²)	16,3 m ² (175 pi ²)	12,5 m ² (135 pi ²)

Fabriquée aux États-Unis. ©2026 ARDEX, L.P. Tous droits réservés.

Contenu mis à jour le 2026-10-06. Remplace toutes les versions précédentes. La version la plus récente est disponible au :

www.ardexamericas.com/fr/.

Visit www.youtube.com/ARDEX101 to watch ARDEX product demonstration videos. For recommended installation tools, visit DTA USA at www.dtausagroup.com. For easy-to-use ARDEX Product Calculators and Product Information On the Go, download the ARDEX App.



ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 É.-U.
1 888 512-7339

www.ardexamericas.com