



ARDEX GCS™

Colorante y sellador para lechada (boquilla)

¡Juntas enlechadas como nuevas!

Colorante y sellador 100 % acrílico de alto desempeño

Utilícelo para renovar, reparar o cambiar el color de la lechada en las juntas

Penetra profundamente en la lechada para brindar color y protección duraderos

Uso en interiores y exteriores

Ideal para regaderas y otras áreas con humedad intermitente

Excelente resistencia a las manchas

Al secarse, las propiedades de sellado brindan resistencia a las manchas y ayudan a proteger contra el moho y los hongos

Libre de pegajosidad en 30 minutos

Admite el tránsito liviano después de 2 - 4 horas

Disponible en 36 colores ARDEX

ARDEX GCS™

Colorante y sellador para lechada (boquilla)

Substratos adecuados

- Juntas de lechada cementosa existentes

Aplicaciones adecuadas

- Uso en interiores y exteriores
- Regaderas y otras áreas con humedad intermitente
- No se recomienda para aplicaciones sumergidas, como fuentes o albercas

Condiciones de la obra

Para realizar la instalación, la temperatura de la superficie debe estar entre 10 °C (50 °F) y 32 °C (90 °F).

Paso 1: Preparación

Las superficies con lechada deben estar secas, sólidas, completamente limpias y libres de selladores, polvo, residuos de jabón y cualquier contaminante que pudiera interferir con la adhesión.

En el caso de losetas porosas, podría ser necesario aplicar el sellador antes que el colorante para lechada, para asegurarse de que la loseta no lo absorba.

Paso 2: Aplicación y tiempo de secado

Herramientas recomendadas

Cepillo de dientes o aplicador de tintura

Aplicación

Agite bien antes de usar. Aplique el colorante de manera uniforme en la superficie de la lechada utilizando un cepillo de dientes o un aplicador de tintura y realizando movimientos hacia atrás y hacia adelante para trabajar profundamente en la superficie. Para mejores resultados, aplique dos capas del producto, con 2 - 4 horas entre capas.

Si en una aplicación debe usar más de una botella de un mismo color, mezcle todo el material antes de usarlo en un contenedor más grande que se pueda sellar para garantizar la uniformidad del color.

Paso 3: Limpieza inicial

Permita que la capa base seque hasta quedar sin pegajosidad (después de aproximadamente 30 minutos) y luego comience el proceso inicial de limpieza, quitando el exceso de ARDEX GCS de la superficie de la loseta con agua tibia y jabonosa y una esponja ARDEX o un trapo.

Paso 4: Segunda capa

Las juntas pueden recibir una segunda capa después de 2 - 4 horas (21 °C / 70 °F). Deje secar la segunda capa por 30 minutos adicionales antes de limpiar el exceso de ARDEX GCS de la loseta, utilizando el método descrito anteriormente.

Paso 5: Tránsito y secado

La instalación puede admitir tránsito peatonal ligero entre 2 - 4 horas, tránsito peatonal normal después de 24 horas y tránsito comercial pesado después de 72 horas. Permita que la instalación se seque hasta 72 horas antes de someter el área a altos niveles de humedad.

Notas

Diseñado para ser usado por contratistas profesionales capacitados en la aplicación de este producto y/o productos similares.

Deseche el embalaje y los residuos de acuerdo con las normas vigentes. No vierta el material por los desagües. No reutilice el embalaje.

Al aplicarlo adecuadamente, ARDEX GCS inhibe el crecimiento de moho y hongos en la superficie. Sin embargo, siguen siendo indispensables la limpieza y el mantenimiento adecuados, pues los microbios pueden crecer en otras sustancias de la superficie, como residuos de jabón, suciedad y mugre.

Datos técnicos

Datos técnicos según los estándares de calidad del fabricante	
Contenido de C.O.V.	129 g/L
Embalaje	Botella de 237 mL (8 oz)
Almacenamiento	Conserve entre 5 °C (40 °F) y 32 °C (90 °F). No lo congele. Almacénelo en su contenedor original y cierre bien la tapa.
Vida útil	2 años en el envase sin abrir
Garantía	Se aplica la garantía limitada estándar de ARDEX, L.P. El incumplimiento de las instrucciones escritas anulará la garantía. Para conocer todos los detalles de la garantía, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente al 888-512-7339.

Precauciones

Lea detenidamente y siga todas las precauciones y advertencias que figuran en la etiqueta del producto. Para obtener información de seguridad completa, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) disponible en:

www.ardexamericas.com/es/.

Tasas de rendimiento

Los datos de rendimiento son aproximados y se presentan solo para fines de estimación. El rendimiento varía según el tamaño de la loseta, el tamaño de la junta, el método de aplicación y la porosidad.

Tamaño de las losetas	Ancho de las juntas		
	3 mm (1/8")	4,5 mm (3/16")	6 mm (1/4")
10 x 10 cm (4" x 4")	18,6 m ² (200 pies ²)	8,8 m ² (95 pies ²)	7,4 m ² (80 pies ²)
15 x 15 cm (6" x 6")	20,9 m ² (225 pies ²)	10,2 m ² (110 pies ²)	8,8 m ² (95 pies ²)
20 x 20 cm (8" x 8")	23,2 m ² (250 pies ²)	11,6 m ² (125 pies ²)	10,2 m ² (110 pies ²)
30 x 30 cm (12" x 12")	27,9 m ² (300 pies ²)	13,4 m ² (145 pies ²)	11,6 m ² (125 pies ²)
41 x 41 cm (16" x 16")	33,4 m ² (360 pies ²)	16,3 m ² (175 pies ²)	12,5 m ² (135 pies ²)

Fabricado en EE. UU. ©2026 ARDEX, L.P. Todos los derechos reservados. Contenido actualizado el 2026-10-06. Reemplaza todas las versiones anteriores. La versión más reciente está disponible en:

www.ardexamericas.com/es/.

Visit www.youtube.com/ARDEX101 to watch ARDEX product demonstration videos. For recommended installation tools, visit DTA USA at www.dtausagroup.com. For easy-to-use ARDEX Product Calculators and Product Information On the Go, download the ARDEX App.



ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 USA
888-512-7339

www.ardexamericas.com