



# ARDEX OVP™

## Enduit de finition pour plafonds et murs verticaux

S'utilise pour boucher et lisser les surfaces verticales et de plafond intérieures et extérieures en béton ou en maçonnerie avant le scellement ou la peinture

Convient aux murs mis en place par relèvement et aux panneaux en béton préfabriqués ou coulés sur place

À base de ciment Portland

Facile à mélanger et à appliquer; se mélange à l'eau pour produire une consistance lisse et onctueuse, idéale pour boucher et lisser les défauts de surface

Long délai d'utilisation, idéal pour les travaux importants; durcit et sèche rapidement sans retrait, fissuration ni effritement

Plus dur et plus durable que les ragréages traditionnels en plâtre et en latex

Peut être scellé ou peint dès que la surface est dure

# ARDEX OVP

## Enduit de finition pour plafonds et murs verticaux en béton

### Supports appropriés

- Béton (structurellement sain)
- Surfaces de maçonnerie

### Applications appropriées

- Applications intérieures et extérieures
- Surfaces de plafond et verticales
- Rebouche et lisse les défauts de surface tels que les éclats, entailles, fissures, écailles, bullage ou nids de cailloux
- Surfaces devant recevoir une couche appropriée de produit de scellement ou de peinture
- Ne convient pas aux applications qui demeureront non scellées et exposées à des mouillages répétés, à une humidité stagnante ou aux intempéries directes.
- Ne convient pas aux surfaces sujettes à de l'eau stagnante ou à une humidité permanente, comme les murs de soutènement

### Conditions de chantier

La température de la surface et de l'air doit être d'au moins 10 °C (50 °F) pour l'installation des produits ARDEX.

Les surfaces doivent être sèches pour une installation réussie.

Ne pas appliquer si de la pluie ou du gel sont annoncés dans les 24 heures.

Poser rapidement si le support est tiède et suivre les instructions de mise en œuvre par temps chaud disponibles auprès du service technique d'ARDEX.

### Préparation du support

Toutes les surfaces en béton doivent être saines, solides et exemptes de tout contaminant susceptible d'avoir un effet anti-adhérent, notamment produit de décoffrage, produit d'étanchéité ou peinture existants, enduit de ragréage, surfaces fragiles ou décollées, poussière, saleté ou dépôt gras. Au besoin, décaper la surface mécaniquement par sablage ou abrasion jusqu'à obtenir un béton sain et solide. Les surfaces de béton trop mouillées, gelées ou autrement fragilisées doivent également être décapées par des moyens mécaniques jusqu'à obtenir un béton sain et solide.

Le décapage à l'acide, les dissolvants d'adhésif, les solvants et les abat-poussière ne sont pas des méthodes admissibles de nettoyage du support. Le ponçage n'est pas une méthode efficace d'élimination des composés de cure et d'étanchéité.

Pour obtenir tous les détails sur la préparation du support, consulter les directives ARDEX Proper Prep™ à

[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com) :

- Article 1 : Préparation du béton pour les applications collées ARDEX ou HENRY

### Outils recommandés

Seau de mélange, truelle carrée, plateau en acier, taloche en caoutchouc, éponge, malaxeur annulaire ARDEX T-2 et perceuse puissante de 12,7 mm (1/2 po) (650 tr/mn min.).

### Mélange et application

Mélanger chaque sac de 9 kg (20 lb) d'ARDEX OVP avec 4,8 litres (5 pintes) d'eau propre. **Ne pas trop mouiller !** L'emploi d'eau supplémentaire affaiblit l'enduit ARDEX OVP et réduit sa durabilité. Verser d'abord l'eau dans le récipient de mélange, puis ajouter le produit ARDEX OVP. Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser un malaxeur ARDEX T-2 et une perceuse puissante de 12,7 mm (1/2 po). Le malaxage mécanique produit une consistance plus lisse et onctueuse sans ajout d'eau. Pour les quantités moindres, utiliser 2 volumes de poudre pour 1 volume d'eau. Mélanger vigoureusement à la truelle carrée pendant 2 à 3 minutes. Mélanger soigneusement jusqu'à obtenir une consistance sans grumeaux.

**Le délai d'utilisation de l'enduit ARDEX OVP est d'environ 90 minutes à 70 °F (21 °C). Si le produit commence à prendre dans le seau, remalaxer avant utilisation. Ne pas rajouter d'eau.**

Après malaxage, appliquer l'enduit sur la surface préparée au moyen d'un plateau en acier. Exercer une pression suffisante pour combler tous les défauts de surface. Le cas échéant, de petites retouches sont possibles à l'aide d'une taloche en caoutchouc ou d'une éponge légèrement humide, une fois que la surface a commencé à durcir. Une fois que le matériau a totalement pris, la surface peut être lissée au papier de verre fin ou réenduite.

## Épaisseur de pose

L'enduit ARDEX OVP ne contient ni sable ni charges granuleuses et peut être aminci jusqu'au bout pour produire des transitions parfaites. Utiliser ARDEX OVP sur de petites surfaces pour reboucher les entailles, écailles ou bullages de toute profondeur. Noter que les applications plus épaisses prennent plus de temps à durcir.

## Étanchéité et peinture

ARDEX OVP ne nécessite aucune procédure de cure ou de séchage particulière. Grâce à sa formulation unique, l'application de peinture au latex ou d'un produit de scellement à l'eau peut débuter dès que la surface a durci – il n'est pas nécessaire qu'elle soit complètement sèche. Les applications fines sèchent plus rapidement, alors que les applications plus épaisses, ainsi que celles à des températures plus fraîches, peuvent nécessiter 2 heures ou plus. Pour les applications nécessitant un séchage plus rapide, utiliser ARDEX TWP.

## Couleur

L'enduit ARDEX OVP est à base de ciment Portland et est une nuance de gris une fois sec. Comme la couleur du béton et les conditions du chantier peuvent grandement varier, il n'est pas prévu que ce produit ait la même couleur que la surface ragréée ou qu'une dalle en béton adjacente. Les conditions du chantier, notamment l'ensoleillement, le vent ou l'exposition à l'humidité avant la prise complète, peuvent causer des variations de teinte. Si ceci n'est pas souhaitable, utiliser un produit de scellement pigmenté. Pour de plus amples renseignements, consulter le service technique d'ARDEX.

## Remarques

Veiller à toujours prévoir un nombre suffisant de zones d'essai correctement réparties, notamment le produit de scellement, pour vérifier que le produit convient pour l'emploi prévu et présente l'apparence souhaitée. Comme la porosité des surfaces à base de ciment varie, l'application d'une couche d'apprêt sur toute la surface (zones ragréées et non ragréées) avant d'appliquer la couche de scellement de finition produit une apparence plus uniforme. Se renseigner auprès du fabricant du produit de scellement concernant l'utilisation d'un produit d'apprêt.

ARDEX OVP est destiné à des applications verticales ou sur plafond intérieures ou extérieures devant recevoir une couche appropriée de produit de scellement ou de peinture. Ne pas utiliser pour des applications non scellées devant être exposées directement aux intempéries. Ne pas appliquer si de la pluie ou du gel sont annoncés dans les 24 heures. Ne pas utiliser sur des surfaces devant être sujettes à de l'eau stagnante ou de l'humidité permanente, comme les murs de soutènement.

Ne jamais mélanger avec du ciment ou des additifs autres que des produits agréés par ARDEX. Observer les règles de base de travail du béton. Ne pas appliquer pour des températures de la surface et de l'air inférieures à 10 °C (50 °F).

Pour préserver sa fraîcheur, le produit ARDEX OVP doit être à l'abri de l'air lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour protéger le produit inutilisé, éliminer l'air du sac et le fermer hermétiquement. Ouvrir et refermer hermétiquement selon les besoins.

## Précautions

Bien lire et respecter les mises en garde et les avertissements figurant sur l'étiquette du produit.

Pour obtenir des informations complètes sur la sécurité, consulter la fiche de données de sécurité (FDS) disponible à [www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com).

## Données techniques conformes aux normes de qualité du fabricant

Toutes les données sont basées sur une proportion de mélange de 2 volumes de poudre pour 1 volume d'eau à 21 °C (70 °F).

Les propriétés physiques sont des valeurs typiques et non des spécifications.

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proportions de mélange :</b>             | 4,8 L (5 pintes) d'eau propre par sac de 9 kg (20 lb). Pour les quantités moindres, utiliser 2 volumes de poudre pour 1 volume d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Couverture :</b>                         | 12,35 m <sup>2</sup> (133 pi <sup>2</sup> ) par sac à 1,6 mm (1/16 po)<br>6,18 m <sup>2</sup> (66,6 pi <sup>2</sup> ) par sac à 3,2 mm (1/8 po)<br>3,09 m <sup>2</sup> (33,3 pi <sup>2</sup> ) par sac à 6,4 mm (1/4 po)<br>En couche mince sur du béton lisse, la couverture est d'environ 27,87 m <sup>2</sup> (300 pi <sup>2</sup> ) par sac<br>Dépend du profil, de la densité et de la porosité de la surface. |
| <b>Délai d'utilisation :</b>                | 90 minutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Temps d'emploi :</b>                     | 30 minutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Durée avant scellement ou peinture :</b> | 2 à 3 heures, en fonction des conditions de chantier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Conditionnement :</b>                    | Poids net 9 kg (20 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Entreposage :</b>                        | Entreposer dans un endroit frais et sec. Ne pas laisser les sacs exposés au soleil. Fermer hermétiquement le produit inutilisé.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Durée de conservation :</b>              | Neuf mois si non ouvert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Garantie :</b>                           | La garantie limitée standard ARDEX s'applique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Fabriqué aux É.-U.

© 2026 ARDEX L.P. Tous droits réservés. Contenu mis à jour le 2026-09-26. Remplace toutes les versions précédentes. La version la plus récente est disponible à [www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com).

Visit [www.youtube.com/ARDEX101](http://www.youtube.com/ARDEX101) to watch ARDEX product demonstration videos. For recommended installation tools, visit DTA USA at [www.dtausagroup.com](http://www.dtausagroup.com). For easy-to-use ARDEX Product Calculators and Product Information On the Go, download the ARDEX App.



ARDEX Americas  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001 USA  
888-512-7339  
[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)