



ARDEX SX™

Sellador de 100% silicón para aplicaciones de loseta y piedra

¡Instalación rápida, fácil y duradera!

Sellador 100% silicón de curado neutro de un solo componente para rellenar juntas en instalaciones de loseta y piedra

Curado rápido*; cura rápidamente cuando se lo expone a la humedad atmosférica y brinda una adhesión duradera, firme y resistente a las manchas

No se comba ni se hunde

No mancha

Excelente adhesión; se conserva siempre flexible

Resistente a los rayos ultravioletas (UV) y a la formación de moho y hongos

Fácil de trabajar y alisar

Para instalaciones interiores o exteriores, incluidas piscinas y otras aplicaciones en áreas húmedas

Disponible en 36 colores para coincidir con las lechadas ARDEX, y en tonalidad transparente

ASTM C-920, Tipo S, Grado NS, Clase 25, Uso T, A, M, G, I - clase 1

ARDEX SX™

Sellador de 100% silicón para aplicaciones de loseta y piedra

Aplicaciones adecuadas

- Rellenar juntas en instalaciones de loseta y piedra
- Instalaciones interiores o exteriores
- Piscinas y otras aplicaciones en áreas húmedas

Condiciones de la obra

ARDEX SX está diseñado para instalarse en temperaturas de superficie y material de 10° a 29°C (50° a 85°F). No instalar si la temperatura ambiente y de la superficie es inferior a 10°C (50°F). Para conocer las instrucciones de instalación para clima cálido, contactar al Departamento de Servicio Técnico de ARDEX.

Paso 1: Proper Prep™

La loseta existente debe estar firme. Las juntas de las losetas deben estar limpias y libres de materiales de instalación, polvo, humedad y materiales extraños.

Para lograr una junta limpia, recta y más fácil de limpiar, enmascarar ambos lados de la junta con cinta de enmascarar o algún material similar.

Paso 2: Aplicación

Herramientas recomendadas: Pistola selladora; cinta de enmascarar (o similar); aguarrás mineral, alcohol isopropílico o un solvente o limpiador similar.

Aplicación: Cortar la boquilla según el tamaño de cordón deseado. Aplicar con una pistola selladora de modo que el sellador ingrese a la junta y luego trabajar el producto si es necesario.

Curado: ARDEX SX formará una película en 15 minutos y curará por completo en 48 horas*. Dejar curar ARDEX SX por completo (48 horas; 25°C / 77°F) antes de sumergirlo en agua y exponerlo al tránsito normal.

Limpieza: Limpiar el exceso de material con aguarrás mineral, alcohol isopropílico o un solvente o limpiador similar.

Notas

Previsto para ser usado solo por contratistas profesionales que estén capacitados en la aplicación de este producto y/o productos similares. ARDEX no lo vende a través de ferreterías. Para obtener información sobre los entrenamientos de la Academia ARDEX, visite: www.ardexamericas.com.

Nunca mezclar con cementos ni aditivos. De acuerdo con los estándares de la industria, y para determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto, instalar siempre un número adecuado de áreas de prueba ubicadas adecuadamente. Es responsabilidad del usuario realizar una prueba de los usos sugeridos en todos los sustratos y superficies. Si la instalación no avanza como se esperaba: contactar al Departamento de Servicio Técnico de ARDEX antes de continuar instalando.

Tener en cuenta que ARDEX SX no puede pintarse.

Respetar las normas básicas del trabajo con losetas. Desechar el embalaje y los residuos conforme a las normas aplicables. No arrojar el material en desagües. No volver a usar el embalaje.

Precauciones

Leer detenidamente y respetar todas las precauciones y advertencias que figuran en la etiqueta del producto. Para información de seguridad detallada, consultar la hoja de datos de seguridad (SDS) disponible en:

www.ardexamericas.com.


Copyright 2026 ARDEX L.P. Todos los derechos reservados. Contenido actualizado 2026-10-08. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores. La versión más reciente está disponible en:

www.ardexamericas.com.

Datos técnicos de acuerdo con los estándares de calidad del fabricante

*Todos los datos están basados en juntas de 6.3 mm (1/4") de ancho por 6.3 mm (1/4") de profundidad, a 25°C (77°F) y humedad relativa del 55%. Las propiedades físicas son valores típicos y no especificaciones.	
Rendimiento	7.6 m lineales (25 pies lineales) aprox. El rendimiento real puede variar según las condiciones de la obra, las texturas de las losetas y los métodos de instalación.
Temperatura de servicio	De -52°C (-62°F) a 176°C (350°F)
Movimiento de juntas	± 25%
Revenimiento	Ninguno
Dureza Shore A	35 (± 5)
Tiempo de formación de la película	15 minutos
Tiempo hasta libre de pegajosidad	25 minutos
Resistencia a la tensión	2.14 N/mm² (310 psi)
Elongación	410%
Tiempo para abrirse al tránsito/sumergirse en agua	48 horas*
Colores	Consultar la Tabla de colores para lechadas ARDEX, disponible en su distribuidor local de ARDEX.
COV (VOC)	4.0% de COV, según cálculos de la CARB
Presentación	Tubo con un peso neto de 299 ml (10.1 onzas líquidas)
Almacenamiento	Conservar en un lugar fresco y seco. No dejar los paquetes expuestos a los rayos del sol.
Vida útil	18 meses, sin abrir.
Garantía	Se aplica la Garantía limitada estándar de ARDEX L.P. Para obtener todos los detalles de la garantía: ardexamericas.com/es/servicios/garantias .

Visit www.youtube.com/ARDEX101 to watch ARDEX product demonstration videos. For recommended installation tools, visit DTA USA at www.dtausagroup.com. For easy-to-use ARDEX Product Calculators and Product Information On the Go, download the ARDEX App.



ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 EE. UU.

888-512-7339

www.ardexamericas.com