ARDEX SX™

Sellador 100% silicona para aplicaciones de losetas y piedras

¡Instalación rápida, fácil y duradera!

Sellador de un componente 100% silicona para un curado neutral y rellenar juntas en instalaciones de losetas y piedras

Curado rápido*, cura rápidamente cuando se expone a la humedad atmosférica y brinda una adhesión duradera, firme y resistente a las manchas

No se desliza ni se hunde

No mancha

Excelente adhesión, se conserva siempre flexible

Resistente a los rayos ultravioletas (UV) y a la formación de moho y hongos

Fácil de trabajar y alisar

Para instalaciones interiores o exteriores, incluyendo piscinas y otras aplicaciones en áreas húmedas

Disponible en 36 colores, que coinciden con las lechadas ARDEX

C-920 de ASTM, Tipo S, Grado NS, Clase 25, Uso T, A, M, G, I - clase 1

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 EE. UU.
888-512-7339
www.ardexamericas.com/es/

ARDEX SX™

Sellador 100% silicona para aplicaciones de losetas y piedras

Aplicaciones adecuadas

- Rellenar juntas en instalaciones de losetas y piedras
- Instalaciones interiores o exteriores
- Piscinas y otras aplicaciones en áreas húmedas

Condiciones de la obra

ARDEX SX está diseñado para su instalación en temperaturas de superficie y material de 10° a 29°C (50° a 85°F). No instalar si la temperatura ambiente y de la superficie es inferior a 10°C (50°F). Para conocer las instrucciones de instalación para clima cálido, contactar al Departamento de Servicio Técnico de ARDEX.

Paso 1: Proper Prep™

La loseta existente debe estar firme. Las juntas de las losetas deben estar limpias y sin materiales de instalación, polvo, humedad y materiales extraños.

Para conseguir una junta limpia y recta y facilitar la limpieza, proteger ambos lados de la junta con cinta de enmascarar o similar.

Paso 2: Aplicación

Herramientas recomendadas: pistola selladora, cinta de enmascarar (o similar), aguarrás mineral, alcohol isopropílico o un solvente o limpiador similar.

Aplicación: cortar la boquilla al grosor de cordón deseado. Aplicar con una pistola de calafateo introduciendo el sellador en la junta, y alisarlo si es necesario.

Curado: ARDEX SX formará una película en 15 minutos y curará por completo en 48 horas*. Dejar curar ARDEX SX por completo (48 horas; 25°C/77°F) antes de sumergirlo en agua y exponerlo al tránsito normal.

Limpieza: limpiar el exceso de material con aguarrás mineral, alcohol isopropílico o un solvente o limpiador similar.

Notas

Diseñado para ser usado solamente por contratistas profesionales que estén capacitados en la aplicación de este producto y/o productos similares. ARDEX no lo vende a través de ferreterías para el hogar. Para obtener información sobre los entrenamientos de la Academia ARDEX, visitar: www.ardexamericas.com/es/.

Nunca mezclar con cementos ni aditivos. De acuerdo con los estándares de la industria, y para determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto, instalar siempre un número adecuado de áreas de prueba ubicadas adecuadamente. Es responsabilidad del usuario realizar una prueba de los usos sugeridos en todos los substratos y superficies. Si la instalación no avanza como se esperaba: contactar al Departamento de Servicio Técnico de ARDEX antes de continuar instalando.

Tener en cuenta que ARDEX SX no se puede pintar.

Respetar las normas básicas del trabajo con losetas. Desechar el embalaje y los residuos conforme a las normas aplicables. No arrojar el material en desagües. No volver a usar el embalaje.

Precauciones

Leer detenidamente y respetar todas las precauciones y advertencias que figuran en la etiqueta del producto. Para información de seguridad detallada, consultar la hoja de datos de seguridad (SDS) disponible en: www.ardexamericas.com/es/.

Copyright 2026 ARDEX L.P. Todos los derechos reservados. Contenido actualizado 2026-10-14. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores. La versión más reciente está disponible en: www.ardexamericas.com/es/.

Datos técnicos de acuerdo con los estándares de calidad del fabricante

*Todos los datos están basados en juntas de 6 mm (1/4") de ancho por 6 mm (1/4") de profundidad, a 25°C (77°F) y humedad relativa del 55%. Las propiedades físicas son valores típicos y no especificaciones.	
Rendimiento	7.6 m lineales (25 pies lineales) aprox. El rendimiento real puede variar según las condiciones de la obra, las texturas de las losetas y los métodos de instalación.
Temperatura de servicio	De -52°C (-62°F) a 176°C (350°F)
Movimiento de juntas	± 25%
Declive	Ninguno
Dureza Shore A	35 (± 5)
Tiempo de formación de película	15 minutos
Tiempo hasta que no esté pegajoso	25 minutos
Resistencia a la tensión	2.14 N/mm^2 (310 psi)
Elongación	410%
Tiempo para abrirse al tránsito/sumergirse en agua	48 horas*
Colores	Consultar la Tabla de colores para lechadas ARDEX, disponible en su distribuidor local de ARDEX.
COV (VOC)	4.0% de COV, según cálculos de la CARB
Presentación	Tubo con un peso neto de 299 ml (10.1 onzas líquidas)
Almacenamiento	Conservar en un lugar fresco y seco. No dejar los paquetes expuestos a los rayos del sol.
Vida útil	18 meses, sin abrir.
Garantía	Se aplica la Garantía limitada estándar de ARDEX L.P. Para obtener todos los detalles de la garantía: ardexamericas.com/es/servicios/garantias.

ARDEX SX™

Visit www.youtube.com/ARDEX101 to watch ARDEX product demonstration videos. For recommended installation tools, visit DTA USA at www.dtausagroup.com. For easy-to-use ARDEX Product Calculators and Product Information On the Go, download the ARDEX App.

Available on the iPhone App Store | ANDROID APP ON Google play | YouTube

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 EE. UU.
888-512-7339
www.ardexamericas.com/es/