



ARDEX ARDIFIX – Clarificaciones sobre la presentación y la recomendación

Escribimos para anunciar nueva información respecto a ARDEX ARDIFIX.

Presentación

ARDEX ARDIFIX estará ahora disponible en una unidad de dos galones que contiene un galón para cada una de las partes A y B. Este tamaño será ofrecido además del sistema de doble cartucho de 650 ml (22 onzas).

Mezcla y aplicación

La unidad de 2 galones tiene sus propias instrucciones de mezcla y aplicación.

Aplicaciones sin agregado

Agite las partes A y B durante 10 segundos cada una. Mezcle 1:1 a mano con una espátula o con un taladro de baja velocidad (300 - 400 rpm) y una paleta mezcladora. Mantenga la paleta debajo de la superficie y mezcle durante 20 a 30 segundos. El material no debe tener vetas, pero no lo mezcle demasiado. Inmediatamente, aplique el material vertiéndolo directamente en el área a reparar.

Aplicaciones con agregado

Agite las partes A y B durante 10 segundos cada una. Mida 2 partes de arena por 1 parte de líquido. Rápidamente, mezcle completamente las partes A y B por volumen usando una paleta de mezcla y un taladro de baja velocidad durante 20 segundos máximo. Ligeramente, añada la arena previamente medida la cual debe estar saturada o empapada. Rápidamente, raspe el fondo y los lados de la cubeta para asegurar una buena mezcla y luego vierta y aplique con llana el material sobre el área a reparar. La vida útil es de 5 minutos o menos. Temperaturas en la superficie más calientes que la temperatura promedio reducirán su vida útil.

Si tiene alguna pregunta sobre esta información, favor contactar al Departamento de Servicio Técnico de ARDEX.

Tivona Schneider

Technical Communications Supervisor

(Traducido por GAM)