



ARDEX TECHNICAL UPDATE

Actualización 50

10 de diciembre 2014
Para: Profesionales de Ventas,
Gerentes de Ventas, Corporativo
(seleccione), Instaladores
Levelmaster Elite, Choice
Contratistas para ARDEX
De: Departamento Técnico de
ARDEX

Extendiendo ARDEX ERM con Agregado

Le escribimos para confirmar nuestras recomendaciones para extender ARDEX ERM con agregado.

La recomendación es la siguiente: Para capas individuales de ARDEX ERM más gruesa de 2" (5 cm), incluidas las reparaciones de la profundidad total de la losa, se extiende cada bolsa de ARDEX ERM con 25 libras (11,3 kg) de gravilla limpia, calibrada de manera uniforme, de 1/4" a 3/8" (6 a 9 mm), humedecida a una condición SSD (saturado con superficie seca).

El folleto técnico de ARDEX ERM está actualmente en el proceso de actualización.

Tenga en cuenta que la recomendación para ARDEX ERM se alinea con las demás recomendaciones de los morteros de reparación estructural de línea ECRS, que requieren la adición de 25 libras (11,3 kg) de agregado para las aplicaciones más gruesas.

Si tiene alguna pregunta sobre esta información, o si podemos ser de más ayuda, póngase en contacto con el Departamento de Servicio Técnico de ARDEX.

Seth Pevarnik
Director de Servicios Técnicos

(traducción: DBT)

ARDEX AMERICAS 400 ARDEX Park Drive Aliquippa PA 15001
T: 724-203-5000 F: 724-203-5001 www.ardexamericas.com