

# ARDEX CD FINE<sup>MC</sup>

## Enduit à béton

Modifié avec des polymères haute performance et des ciments hydrauliques pour donner une adhérence exceptionnelle. Appliquer à la truelle, au racloir ou au pistolet à trémie; texturer au balai avant la prise pour obtenir une surface moins glissante.

### Caractéristiques principales

- À base de ciment Portland
- Intérieur ou extérieur
- Pour sols et murs
- Proportion de mélange spécial pour ragréer les défauts mineurs
- Disponible en gris et en blanc
- Peut être recouvert de couleur pour obtenir un fini décoratif

### Installation

- **Conseils généraux de préparation :**
  - Aucun apprêtage nécessaire
  - Utiliser ARDEX CG<sup>MC</sup> Concrete Guard 1:1 avec de l'eau sur des surfaces poreuses pour minimiser les piqûres
  - Utiliser ARDEX CG Concrete Guard 1:1 avec de l'eau pour augmenter le temps d'application de l'ARDEX CD FINE<sup>MC</sup>
- **Conditionnement :** Sac de 9 kg (20 lb)
- **Couverture :** jusqu'à 9,3 m<sup>2</sup> par sac à une épaisseur de 0,8 mm (100 pi<sup>2</sup> à 1/32 po)
- **Délai d'utilisation :** 30 minutes
- **Temps de travail :** Environ 10 à 15 minutes
- **Circulation piétonnière :** 2 heures
- **Application d'un revêtement à base d'eau :** 2 heures environ

### Rendement

- **ASTM C109 (air mod) résistance à la compression :** 280 kg/cm<sup>2</sup> (4 000 psi) à 28 jours
- **COV:** 0



SYSTÈMES DE RÉPARATION  
POUR BÉTON MODIFIÉ



AMERICAS

+1-724-203-5000  
888-512-7339

[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)

AF411F 11/14