


## ARDEX AMERICAS | Pisos Acabados

	Sobre concreto	Sobre cerámicos y terrazo	Rendimiento	Requiere primario	Bombear	Aplicar con llana	Base cemento portland	Mezclar sólo con agua	Grosor mínimo	Grosor máximo	Con agregado	Horas hasta pisar	Pulir (tan pronto como)	Sellador base agua (horas), <20 mils (0,5 mm)	Sellador de 100% sólidos (días) <20 mils (0,5 mm)	Base solvente (días) <20 mils (0,5 mm)	Sellador polimérico (días) >20 mils (0,5 mm)	Resistencia compresiva (ASTM C109/mod. Curado sólo al aire, 28 días)	Resistencia a la flexión (ASTM C348, 28 días)	Agregar color
<b>ARDEX PC-T™</b> (Gris) (Gris claro) (Blanco)	●		16,7 ft² en 3/8" 1,6 m² en 9 mm	Sí	●		●	●	3/8" 9 mm	2" 5 cm	5" 13 cm	2 a 3	24					6100 psi 428 kg/cm²	1200 psi 84 kg/cm²	Sí
<b>ARDEX SD-T®</b> (Gris) (Blanco)	●	●	25 ft² en 1/4" 2,3 m² en 6 mm	Sí	●		●	●	1/4" 6 mm	2" 5 cm	5" 13 cm	2 a 3		2	1	1	3 a 5	6100 psi 428 kg/cm²	1200 psi 84 kg/cm²	Sí
<b>ARDEX SD-M™</b> (Gris) (Blanco)	●	●	100 ft² en 2 capas 9,3 m²	Si		●	●	●	20 mils 0,5 mm	1/16" 1,5 mm		2		2	1	1	3 a 5	5000 psi 351 kg/cm²	1200 psi 84 kg/cm²	Sí
<b>ARDEX CD™</b> (Gris)	●		120 ft² en 1/16" 11,1 m² en 1,6 mm	No		●	●	●	1/16" 1,5 mm	1/8" 3 mm		2		2				4000 psi 281 kg/cm²		Sí
<b>ARDEX CD FINE™</b> (Gris) (Blanco)	●		100 ft² en 1/32" 9,3 m² en 0,8 mm	No		●	●	●	1/32" 0,8 mm	1/8" 3 mm		2		2				4000 psi 281 kg/cm²		Sí
<b>ARDEX K 523™</b> (Gris)	●	●	Hasta 13 ft² en 3/8" 1,2 m² en 9 mm	Si	●		●	● *	3/8" 9 mm	2" 5 cm	2" 5 cm	2 to 3 (w/o E 25) 24 (w E 25)	24 (w/o E 25) 48 (w E 25)					6200 psi 436 kg/cm²	1100 psi 77 kg/cm²	No
<b>ARDEX K 521™</b> (Gris)	●	●	15 ft² en 3/8" 1,4 m² en 9 mm	Si	●		●	● *	3/8" 9,5 mm	2" 5 cm	2" 5 cm	2 - 3 (w/o E 25) 24 (w E 25)	24 (w/o E 25) 48 (w E 25)					6800 psi 478 kg/cm²	1300 psi 91 kg/cm²	No
<b>ARDEX K 520™</b> (Gris)	●	●	25 ft² en 1/4" 2,4 m² en 6 mm	Si	●		●	● *	1/4" 6 mm	1" 2,5 cm	3" 7,5 cm	2 - 3 (w/o E 25) 24 (w E 25)	24 (w/o E 25) 48 (w E 25)	24		2	7	6000 psi 421 kg/cm²	1200 psi 84 kg/cm²	No
<b>ARDEX K 301™</b> (Gris)	●		23 ft² en 1/4" 2,1 m² en 6 mm	Sí	●		●	●	1/4" 6 mm	3/4" 1,9 cm	2" 5 cm	2 a 3		24	3	3	7	4300 psi 302 kg/cm²	1000 psi 70 kg/cm²	No

\* Al instalar en áreas de alto estrés, se requiere la adición del ARDEX E 25™ Emulsión flexible.

Esta información representa las recomendaciones básicas de los productos. Refiérase siempre a las fichas técnicas o la página de Internet de ARDEX antes de instalar para pautas específicas. También puede comunicarse con el Departamento de servicio técnico de ARDEX al +1-888-512-7339 (724-203-5000).