

ARDEX AMERICAS | Compuestos de parcheo no estructurales

		Exterior	Aplicar con llana	Verter	Concreto	Madera	Albañilería	Terrazo	Cerámicos	Gres	Residuos de adhesivo	Aplicación ultra fina	Mínimo	Máximo	Pisar	Instalar piso	Rendimiento	ELJA...	HR límite
ARDEX FEATHER FINISH®			●		●	●	●	●	●	●	●	●	Untra fino	1/2" 12 mm	15 minutos	15 a 20 minutos	300 ft² (27,8 m²) raspado	un desempeño sin igual	99% HR
ARDEX FEATHER FINISH® XF™			●		●	●	●	●	●	●	●	●	Untra fino	1/2" 12 mm	15 minutos	15 a 20 minutos	300 ft² (27,8 m²) raspado	alto rendimiento	95% HR
ARDEX MRF™	interior	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	Aplicación ultra fina	Ilimitado en áreas bien definidas	30 minutos	30 minutos	2,6 m²/bolsa en 3 mm (28 ft² en 1/8")	A prueba de intemperie	100% HR
	exterior	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	Aplicación ultra fina	6 mm (1/4") en áreas bien definidas	30 minutos	30 minutos	2,6 m²/bolsa en 3 mm (28 ft² en 1/8")	A prueba de intemperie	100% HR
ARDEX SD-P® RAPID			●		●			●	●	●			Untra fino	1 a 3" con agregado 2,5 a 7,6 cm	15 minutos	60 minutos	50 ft² en 1/8" 4,6 m² en 3 mm	hacer rampas y enrasar con un fraguado más rápido	99% HR
ARDEX SD-P®			●		●			●	●	●			Untra fino	1 a 3" con agregado 2,5 a 7,6 cm	15 minutos	90 minutos	50 ft² en 1/8" 4,6 m² en 3 mm	formar rampas y enrasar con un tiempo abierto más largo	99% HR
ARDEX FORTI FINISH™			●		●						●		Untra fino	1/2" 12 mm	15 a 30 minutos	15 a 30 minutos	40 ft² en 1/16" 3,7 m² en 1,5 mm	alta resistencia	99% HR
ARDEX SKM™ Skim Finish			●		●	●			●	●	●	●	Untra fino	1/2" 12 mm	30 minutos	1 a 2 horas	150-200 ft² (14-18.5 m²) raspado	capas ultrafinas	95% HR
ARDEX GPS™			●		●	●		●	●	●	●		Untra fino	1/2" 12 mm	30 minutos	1 a 2 horas	65 ft² en 1/8" 6 m² en 3 mm	la aplicación general	95% HR
ARDEX CP™		●	●		●								1/4" 6 mm	1/2" a 2" con agregado 12 mm a 5 cm	2 horas	N/A	22,5 ft² en 1/4" 2,1 m² en 6 mm	reparación de concreto versátil	100% HR

Esta información representa las recomendaciones básicas de los productos. Refiérase siempre a las fichas técnicas o la página de Internet de ARDEX antes de instalar para pautas específicas. También puede comunicarse con el Departamento de servicio técnico de ARDEX al +1-888-512-7339 (724-203-5000).