



## ARDEX AMERICAS | Control de humedad

ARDEX MC™ SYSTEMS	ARDEX VR 98™	ARDEX PU 50™	ARDEX MC™ RAPID
<b>Composición</b>	A base de agua	Poliuretano	Epoxi 100% sólidos
<b>Color</b>	Azul	Amarillo	Negro
<b>Tamaño de la unidad</b>	16,2 L (4,25 galones)	9.5 L (2,5 galones)	6,24 L (1,65 galones)
<b>Máxima HR permisible</b>	Hasta 98%	Hasta 98%	Hasta 100%
<b>Permeabilidad del valor de humedad (ASTM E96)</b>	≤ 0.4	≤ 0.4	≤ 0.06
<b>Rendimiento</b>	Aplicado en 2 capas: Por unidad: 39,5 m <sup>2</sup> , 425 ft <sup>2</sup> Por galón: 100 ft <sup>2</sup> Por litro: 2,4 m <sup>2</sup>	Aplicado en 2 capas de 100 micrones (4 mils) cada una: Por unidad: 46.5 m <sup>2</sup> , 500 ft <sup>2</sup> Por galón: 18.5 m <sup>2</sup> , 200 ft <sup>2</sup> Por litro: 4,9 m <sup>2</sup>	10 mils (250 µm): Unidad: 15,3 m <sup>2</sup> (270 ft <sup>2</sup> ) / Galón: 165 ft <sup>2</sup> / Litro: 2,4 m <sup>2</sup> 14 mils (350 µm): Unidad: 18 m <sup>2</sup> (190 ft <sup>2</sup> ) Galón: 115 ft <sup>2</sup> / Litro: 2,8 m <sup>2</sup>
<b>Capa de arena/Imprimación</b>			
<b>Capas (#)</b>	2	2	1
<b>Base hasta 6 mm (1/4")</b>	N/A	N/A	ARDEX P 82™
<b>Base a más de 6 mm (1/4")</b>	N/A	N/A	14 mils y arena
<b>Instalación</b>			
<b>Preparación de la superficie del concreto</b>	No se requiere perfil	No se requiere perfil	CSP 3
<b>Tiempo de curado</b>	2,5 horas (capa 1, 30 min; capa 2, 2 horas)	2 horas (60 min, capa 1; 60 min, capa 2)	4 horas
<b>Instalación directa de recubrimientos de piso</b>	Sí	Sí	Sí
<b>Recubrimientos de piso adecuados</b>			
<b>Flexible</b>	•	•	•
<b>Madera</b>	•	•	•
<b>Alfombra</b>	•	•	•
<b>Laminado y otros recubrimientos de piso</b>	•	•	•
<b>Acabados cementosos</b>			•
<b>Epoxi y otros sistemas de piso resinoso</b>			•
<b>Terrazo</b>			•

GARANTÍA	ARDEX VR 98™	ARDEX PU 50™	ARDEX MC™ RAPID
<b>Garantía estándar del fabricante</b>	6 meses	6 meses	6 meses
<b>Capacitado en academia</b>	10 años	10 años	20 años
<b>Instalador LevelMaster Elite®</b>	15 años	15 años	25 años

### Resistente a la alcalinidad/ Tenaz adhesión al sustrato

La información en el gráfico representa las recomendaciones básicas de estos productos

Siempre consulte las fichas técnicas de ARDEX o la página web antes de la instalación, para obtener instrucciones específicas de productos.

Puede comunicarse con el Departamento Técnico de ARDEX llamando al teléfono +1 888-512-7339, o al +1 724-203-5000