


ARDEX AMERICAS | Pisos Acabados

	Sobre concreto	Sobre cerámicos y terrazo	Rendimiento	Requiere primario	Bompear	Aplicar con llana	Base cemento portland	Mezclar sólo con agua	Grosor mínimo	Grosor máximo	Con agregado	Horas hasta pisar	Pulir (tan pronto como)	Sellador base agua (horas), <20 mils (0,5 mm)	Sellador de 100% sólidos (días) <20 mils (0,5 mm)	Base solvente (días) <20 mils (0,5 mm)	Sellador polimérico (días) >20 mils (0,5 mm)	Resistencia compresiva (ASTM C109/mod. Curado sólo al aire, 28 días)	Resistencia a la flexión (ASTM C348, 28 días)	Agregar color
ARDEX PC-TTM (Gris) (Gris claro) (Blanco)	●		16,7 ft ² en 3/8" 1,6 m ² en 9 mm	Sí	●		●	●	3/8" 9 mm	2" 5 cm	5" 13 cm	2 a 3	24					6100 psi 428 kg/cm ²	1200 psi 84 kg/cm ²	Sí
ARDEX SD-T[®] (Gris) (Blanco)	●	●	25 ft ² en 1/4" 2,3 m ² en 6 mm	Sí	●		●	●	1/4" 6 mm	2" 5 cm	5" 13 cm	2 a 3		2		1	3	6100 psi 428 kg/cm ²	1200 psi 84 kg/cm ²	Sí
ARDEX SD-MTM (Gris) (Blanco)	●	●	100 ft ² en 2 capas 9,3 m ²	Sí		●	●	●	20 mils 0,5 mm	1/16" 1,5 mm		2		2	1	1	3	5000 psi 351 kg/cm ²	1200 psi 84 kg/cm ²	Sí
ARDEX CDTM (Gris)	●		120 ft ² en 1/16" 11,1 m ² en 1,6 mm	No		●	●	●	1/16" 1,5 mm	1/8" 3 mm		2		2				4000 psi 281 kg/cm ²		Sí
ARDEX CD FINETM (Gris) (Blanco)	●		100 ft ² en 1/32" 9,3 m ² en 0,8 mm	No		●	●	●	1/32" 0,8 mm	1/8" 3 mm		2		2				4000 psi 281 kg/cm ²		Sí
ARDEX K 530TM (blanco natural)	●	●	25 ft ² en 1/4" 2,4 m ² en 6 mm	Sí			●	●	3/8" 9 mm	2" 5 cm	3" 7,5 cm	2 a 3	24	24	1	2	7	6000 psi 420 kg/cm ²	1200 psi 84 kg/cm ²	Sí
ARDEX K 523TM (Gris)	●	●	Hasta 13 ft ² en 3/8" 1,2 m ² en 9 mm	Sí	●		●	●*	3/8" 9 mm	2" 5 cm	2" 5 cm	2 a 3 (w/o E 25) 24 (w E 25)	24 (w/o E 25) 48 (w E 25)	24	1	2	7	6200 psi 436 kg/cm ²	1100 psi 77 kg/cm ²	Sí
ARDEX K 521TM (Gris)	●	●	15 ft ² en 3/8" 1,4 m ² en 9 mm	Sí	●		●	●*	3/8" 9,5 mm	2" 5 cm	2" 5 cm	2 a 3 (w/o E 25) 24 (w E 25)	24 (w/o E 25) 48 (w E 25)	24	1	2	7	6800 psi 478 kg/cm ²	1300 psi 91 kg/cm ²	Sí
ARDEX K 520TM (Gris)	●	●	25 ft ² en 1/4" 2,4 m ² en 6 mm	Sí	●		●	●*	1/4" 6 mm	1" 2,5 cm	3" 7,5 cm	2 - 3 (w/o E 25) 24 (w E 25)	24 (w/o E 25) 48 (w E 25)	24		2	7	6000 psi 421 kg/cm ²	1200 psi 84 kg/cm ²	Sí
ARDEX K 301TM (Gris)	●		23 ft ² en 1/4" 2,1 m ² en 6 mm	Sí	●		●	●	1/4" 6 mm	3/4" 1,9 cm	2" 5 cm	2 a 3		24		3	7	4300 psi 302 kg/cm ²	1000 psi 70 kg/cm ²	No

* Al instalar en áreas de alto estrés, se requiere la adición del ARDEX E 25TM Emulsión flexible.

Esta información representa las recomendaciones básicas de los productos. Refiérase siempre a las fichas técnicas o la página de Internet de ARDEX antes de instalar para pautas específicas. También puede comunicarse con el Departamento de servicio técnico de ARDEX al +1-888-512-7339 (724-203-5000).