



tile & stone
Installation Systems



¡Escanee para ver los
productos ARDEX para
la preparación de sustratos
de loseta y piedra!

ARDEX Tile & Stone | Bases autonivelantes

Guía de selección	Sobre concreto	Sobre cerámicos y terrazo	Sobre residuos de adhesivo no solubles en agua	Sobre loseta vinílica (VCT) adherido	Sobre pisos epóxicos	Sobre metal	Sobre madera	Sobre piso de yeso	Primario, preparación mecánica	Bombear	Sobre o Bajo rasante, y al nivel de la tierra (S/B/T)	Base cemento portland	Híbrido cemento-yeso	Se puede disminuir	Mezclar sólo con agua	Bi-componente	Grosor máximo sin agregado	Grosor máximo con agregado	Horas hasta pisar	Horas hasta instalar loseta no sensible a la humedad	Horas hasta instalar la mayoría de recubrimientos	Resistencia a la compresión (ASTM C109 Modificado) a 28 días	Rendimiento	HR límite
ARDEX LIQUID BACKERBOARD®	●	●	●	●	●		●	●	Si	●	SBT	●		●	●		1 1/4" 3 cm		2 a 3	6	24	3000 psi (210 kg/cm²)	65 ft² at 1/8" (6 m² at 3 mm)	99% RH
ARDEX TL 2000™	●	●	●	●	●		●	●	Si	●	S		●	●	●		1 1/4" 3 cm	2" 5 cm	2 a 3	72	72	6000 psi (420 kg/cm²)	50 ft² at 1/8" (4.5 m² at 3 mm)	99% RH
ARDEX TL 1400™	●	●	●		●				Si	●	SBT	●		●	●		2" 5 cm		2 a 3	6	24	4500 psi (316 kg/cm²)	25 ft² at 1/4" (2.3 m² at 6 mm)	99% RH
ARDEX TL 1000™	●	●							Si	●	SBT	●		●	●		1 1/4" 3 cm		4 a 5	6	24	4400 psi (309 kg/cm²)	25 ft² at 1/4" (2.3 m² at 6 mm)	99% RH
ARDEX K 60™ ARDITEX	●	●	●		●	●	●		No		SBT	●		●		●	1/2" 12 mm		2 a 3	6	24	3500 psi (246 kg/cm²)	42 ft² at 1/8" (3.9 m² at 3 mm)	100% RH

Esta información representa las recomendaciones básicas de los productos. Refiérase siempre a las fichas técnicas o la página de Internet de ARDEX antes de instalar para pautas específicas. También puede comunicarse con el Departamento de servicio técnico de ARDEX al +1-888-512-7339 (724-203-5000). *Prueba de manta