



ARDEX AMERICAS | Contrôle de l'humidité

| ARDEX MC™ SYSTEMS | ARDEX VB 100™ | ARDEX MC™ RAPID |
|--|---|---|
| Composition | À base d'eau | Époxy de solides à 100 % |
| Couleur | Opaque / Transparent | Noir |
| Format de l'unité | 5 gallons / 1 gallon | 1,65 gallons (6,24 l) |
| HR permissible maximale | Jusqu'à 100 % | Jusqu'à 100 % |
| Perméance à la vapeur d'eau (ASTM E96) | ≤ 0,10 | ≤ 0,06 |
| Couverture | Appliqué en 2 couches: Par gallon : 400 à 500 pi ² (9,8 m ² /L) par couche. (En fonction de la porosité, du profil et de la densité de la surface) | À 10 mils : Par unité : 270 pi ² (15,3 m ²), Par gallon : 165 pi ² (25,1 m ²) À 14 mils : Par unité : 190 pi ² (18 m ²) Par gallon : 115 pi ² (11 m ²) |
| Sable diffusé/apprêt | | |
| Couches (#) | 2 | 1 |
| Jusqu'à une sous-couche de 1/4 pouce | S.O. | ARDEX P 82 ^{MC} |
| Plus qu'une sous-couche de 1/4 pouce | S.O. | 14 mils et sable |
| Installation | | |
| Préparation de la surface sur le béton | Aucun profil requis. Le béton doit être poreux | PSB 3 |
| Temps de durcissement | 2 heures (45 - 60 min, première couche, 1 heure pour la deuxième couche) | 4 heures |
| Installation directe des revêtements de sol | Oui | Oui |
| Finis convenables | | |
| Résistant | • | • |
| Bois | • | • |
| Tapis | • | • |
| Stratifié et autres revêtements de sol | • | • |
| Chapes cimentaires / Sous-couche autonivelante | • jusqu'à 1/4 » (6 mm) | • |
| Systèmes de plancher à l'époxy et autres systèmes | | • |
| Terrazzo | | • |

| GARANTIE | ARDEX VB 100™ | ARDEX MC™ RAPID |
|--|---------------|-----------------|
| Garantie courante du fabricant | 6 mois | 6 mois |
| Formé en usine | 10 ans | 20 ans |
| Installateur LevelMaster Elite^{MD} | 15 ans | 25 ans |

Résistant entièrement aux alcalis/lien tenace au support

Les renseignements du tableau représentent les recommandations de produit de base.

Consultez toujours les relevés des données techniques ou le site Web d'ARDEX avant l'installation pour obtenir : les directives liées à des produits précis.

Vous pouvez joindre le service technique d'ARDEX au +1 888 512-7339