



Building tomorrow

ARDEX AMERICAS | Control de humedad

ARDEX MC™ SYSTEMS	ARDEX VB 100™	ARDEX MC™ RAPID
Composición	A base de agua	Epoxi 100% sólidos
Color	Opaco / Transparente	Negro
Tamaño de la unidad	5 galones / 1 galón	6,24 L (1,65 galones)
Máxima HR permisible	Hasta el 100%	Hasta 100%
Permeabilidad del valor de humedad (ASTM E96)	≤ 0,10	≤ 0,06
Rendimiento	Aplicado en 2 capas: Por unidad: 400 - 500 pies cuadrados (9,8 m ² /L) por capa. (Depende de la porosidad, el perfil y la densidad de la superficie).	10 mils (250 µm): Unidad: 15,3 m ² (270 ft ²) / Galón: 165 ft ² / Litro: 2,4 m ² 14 mils (350 µm): Unidad: 18 m ² (190 ft ²) / Galón: 115 ft ² / Litro: 2,8 m ²
Capa de arena/Imprimación		
Capas (#)	2	1
Base hasta 6 mm (1/4")	N/A	ARDEX P 82™
Base a más de 6 mm (1/4")	N/A	14 mils y arena
Instalación		
Preparación de la superficie del concreto	No se requiere perfil. Concrete must be porous	CSP 3
Tiempo de curado	2 horas (45 - 60 min, primera capa, 1 hora, segunda capa)	4 horas
Instalación directa de recubrimientos de piso	Sí	Sí
Recubrimientos de piso adecuados		
Flexible	•	•
Madera	•	•
Alfombra	•	•
Laminado y otros recubrimientos de piso	•	•
Acabados cementosos/Sous-couche autonivelante	• hasta 1/4» (6 mm)	•
Epoxi y otros sistemas de piso resinoso		•
Terrazo		•

GARANTÍA	ARDEX VB 100™	ARDEX MC™ RAPID
Garantía estándar del fabricante	6 meses	6 meses
Capacitado en academia	10 años	20 años
Instalador LevelMaster Elite®	15 años	25 años

Resistente a la alcalinidad/ Tenaz adhesión al substrato

La información en el gráfico representa las recomendaciones básicas de estos productos

Siempre consulte las fichas técnicas de ARDEX o la página web antes de la instalación, para obtener instrucciones específicas de productos.

Puede comunicarse con el Departamento Técnico de ARDEX llamando al teléfono +1 888-512-7339, o al +1 724-203-5000