



Balayez afin de découvrir les produits ARDEX pour la préparation des supports de carreaux et de pierres!

ARDEX Carreaux et pierres | Sous-couches

Tableau de sélection des produits	Sur du béton	Sur carreaux de céramique et terrazzo	Sur résidu d'adhésif non soluble dans l'eau	VCT bien collé	Systèmes de revêtement	Métal	Sur du bois	Sur du gypse	Apprêt, préparation	Pompable	Au/sur/sous le niveau du sol	À base de ciment Portland	Hybride cimentaire	Peut être aminci	Ne mélanger qu'avec de	Deux éléments	Épaisseur maximale à l'état pur	Avec granulat	Heures avant de circuler	Heures pour poser des carreaux et des pierres insensibles à l'humidité	Heures pour poser la plupart des revêtements de sol	Résistance à la compression (norme ASTM C109 modifiée) à 28 jours	Couverture	Limite de HR
ARDEX LIQUID BACKERBOARD ^{MD}	●	●	●	●	●		●		Oui	●	ASS	●		●	●		1 1/4 po 3 cm		2 à 3	6	24	210 kg/cm ² (3000 lb/pi ²)	6 m ² à 3 mm (65 pi ² à 1/8 po)	HR de 99 %
ARDEX V 1300 ^{MC}	●	●	●		●		●		Oui	●	ASS	●		●	●		2" 5 cm	5"+ 12 cm+	2 à 3	6	24	5500 psi (386 kg/cm ²)	29 ft ² at 1/4" (2.7 m ² at 6 mm)	HR de 99 %
ARDEX TL 2000 ^{MC}	●	●	●	●	●		●	●	Oui	●	A		●	●	●		1 1/4 po 3 cm	2" 5 cm	2 à 3	72	72	420 kg/cm ² (6000 lb/pi ²)	4,5 m ² à 3 mm (50 pi ² à 1/8 po)	HR de 99 %
ARDEX TL 1400 ^{MC}	●	●	●	●	●				Oui	●	ASS	●		●	●		2 po 5 cm		2 à 3	6	24	316 kg/cm ² (4500 lb/pi ²)	2,3 m ² à 6 mm (25 pi ² à 1/4 po)	HR de 99 %
ARDEX TL 1000 ^{MC}	●	●	●		●				Oui	●	ASS	●		●	●		1 1/4 po 3 cm		4 à 5	6	24	309 kg/cm ² (4400 lb/pi ²)	2,3 m ² à 6 mm (25 pi ² à 1/4 po)	HR de 99 %
ARDEX K 60 ^{MC} ARDITEX	●	●	●	●	●	●	●		Non		ASS	●		●		●	1/2 po 12 mm		2 à 3	6	24	246 kg/cm ² (3500 lb/pi ²)	3,9 m ² à 3 mm (42 pi ² à 1/8 po)	HR de 100 %

Les informations du tableau représentent des recommandations de base sur les produits. Avant l'installation, consultez toujours les relevés des données techniques ou le site Web d'ARDEX pour connaître les directives d'installation propres au produit. Vous pouvez joindre le service technique d'ARDEX au 1 888 512-7339.