



¡Escanee para ver los productos ARDEX para la preparación de sustratos de loseta y piedra!

ARDEX Losetas y Piedras | Bases

Tabla de selección de productos	Sobre concreto	Sobre losetas de cerámica y terrazo	Sobre residuos de adhesivo no solubles en agua	VCT bien adherido	Sistemas de capas de epoxi	Metal	Sobre madera	Sobre yeso	Imprimación, preparación mecánica	Bombeable	A nivel de suelo, sobre y bajo rasante	A base de cemento Portland	Cemento híbrido	Ajustable	Mezclar solo con agua	Dos componentes	Espesor máximo sin agregado	Con agregado	Horas hasta tránsito peatonal	Horas para instalar losetas y piedras resistentes a la humedad	Horas para instalar la mayoría de los pisos	Resistencia a la compresión (C109 modificada de ASTM) a los 28 días	Rendimiento	Límite de HR
ARDEX LIQUID BACKERBOARD®	●	●	●	●	●		●		Sí	●	OAB	●		●	●		1 1/4" 3 cm		2 a 3	6	24	3000 psi (210 kg/cm²)	65 ft² at 1/8" (6 m² at 3 mm)	99% RH
ARDEX V 1300™	●	●	●		●		●		Si	●	OAB	●		●	●		2" 5 cm	5"+ 12 cm+	2 a 3	6	24	5500 psi (386 kg/cm²)	29 ft² at 1/4" (2.7 m² at 6 mm)	99% RH
ARDEX TL 2000™	●	●	●	●	●		●	●	Sí	●	A		●	●	●		1 1/4" 3 cm	2" 5 cm	2 a 3	72	72	6000 psi (420 kg/cm²)	50 ft² at 1/8" (4.5 m² at 3 mm)	99% RH
ARDEX TL 1400™	●	●	●	●	●				Sí	●	OAB	●		●	●		2" 5 cm		2 a 3	6	24	4500 psi (316 kg/cm²)	25 ft² at 1/4" (2.3 m² at 6 mm)	99% RH
ARDEX TL 1000™	●	●	●		●				Sí	●	OAB	●		●	●		1 1/4" 3 cm		4 a 5	6	24	4400 psi (309 kg/cm²)	25 ft² at 1/4" (2.3 m² at 6 mm)	99% RH
ARDEX K 60™ ARDITEX	●	●	●	●	●	●	●		No		OAB	●		●		●	1/2" 12 mm		2 a 3	6	24	3500 psi (246 kg/cm²)	42 ft² at 1/8" (3.9 m² at 3 mm)	100% RH

La información en la tabla representa recomendaciones básicas del producto. Consultar siempre las Fichas Técnicas o el sitio web de ARDEX antes de la instalación para obtener las instrucciones específicas de instalación. Puede contactar al Departamento Técnico de ARDEX al 888-512-7339.