

ARDEX AMERICAS | Sous-couches autonivelantes

Guide de sélection		Béton	Carreaux de céramique et terrazzo	Résidus d'adhésif non solubles à l'eau	VCT bien collé	Systèmes d'enduit époxyde	Métal	Bois	Gypse	Apprêt, préparation mécanique	Peut être pompé	Sur / Au-dessus / En-dessous - niveau du sol	À base de ciment Portland	Ciment hybride	Peut-être aminci	I suffit d'ajouter de l'eau	Deux composants	Épaisseur maximale à l'état pur	Épaisseur maximale avec un agrégat	Praticable (heures)	Délai avant la pose de carreaux et de pierres non sensibles à l'humidité (heures)	Délai d'installation de la plupart des revêtements de sol (heures)	Résistance à la compression (ASTM C109/mod - séchage à l'air seulement: après 28 jours)	Couverture par sac	Limite d'HR.
ARDEX K 15®		●	●	●	●	●	●	●		Oui	●	SAE	●		●	●		4 cm (1 1/2 po)	12 cm (5 po)	2 à 3	6	16	386 kg/cm ² (5500 psi)	2,79 m ² à 6 mm (30 pi ² à 1/4 po)	99% humidité relative
ARDEX K 40™ RAPID		●	●	●	●	●				Oui	●	SAE	●		●	●		2.5 cm (1 po)		1 à 2	2	2	562 kg/cm ² (8000 psi)	5,2 m ² à 3 mm (56 pi ² à 1/8 po)	99% humidité relative
ARDEX K 13™	Haut débit	●	●	●	●	●				Oui	●	SAE	●		●	●		4 cm (1 1/2 po)		2 à 3	6	16	371 kg/cm ² (5300 psi)	2,6 m ² à 6 mm (28 pi ² à 1/4 po)	99% humidité relative
ARDEX V 1300™		●	●	●	●	●		●		Oui	●	SAE	●		●	●		5 cm (2 po)	12 cm+ (5 po+)	2 à 3	6	24	386 kg/cm ² (5500 psi)	2,7 m ² à 6 mm (29 pi ² à 1/4 po)	99% humidité relative
ARDEX V 1200™		●	●	●	●	●				Oui	●	SAE	●		●	●		5 cm (2 po)		2 à 3	6	24	316 kg/cm ² (4500 psi)	2,3 m ² à 6 mm (25 pi ² à 1/4 po)	99% humidité relative
ARDEX V 1000™		●	●							Oui	●	SAE	●		●	●		3 cm (1 1/4 po)		4 à 5	6	24	309 kg/cm ² (4400 psi)	2,3 m ² à 6 mm (25 pi ² à 1/4 po)	99% humidité relative
ARDEX K 10™		●	●	●		●				Oui	●	SAE	●		●	●		2.5 cm (1 po)		2 à 3	6	24	329 kg/cm ² (4700 psi)	4,5 m ² à 3 mm (50 pi ² à 1/8 po)	99% humidité relative
ARDEX K 60™ ARDITEX		●	●	●		●	●	●		Non		SAE	●		●		●	12 mm (1/2 po)		2 à 3	6	24	246 kg/cm ² (3500 psi)	3,9 m ² à 3 mm (42 pi ² à 1/8 po)	100% humidité relative
ARDEX LU 100™		●	●	●	●	●		●		Oui	●	A		●	●	●		5 cm (2 po)	12 cm (5 po)	3	72	72	350 kg/cm ² (5000 psi)	2 m ² à 6 mm (22 pi ² à 1/4 po)	99% humidité relative
ARDEX K 22 F™		●	●	●	●	●		●	●	Oui	●	A		●	●	●		3 cm (1 1/4 po)	5 cm (2 po)	2 à 3	72	24*	420 kg/cm ² (6000 psi)	4,5 m ² à 3 mm (50 pi ² à 1/8 po)	99% humidité relative
ARDEX K 34™		●	●			●			●	Oui	●	SAE	●		●	●		7.6 cm (3 po)		2 à 3	24*	24*	211 kg/cm ² (3000 psi)	3,15 m ² at 6 mm (34 pi ² à 1/4 po)	99% humidité relative